

# CEMENTO

штукатурка с эффектом  
художественного цемента

TICIANA®  
DELUXE



Штукатурка с эффектом  
художественного цемента

- ✓ Высокая пластичность и износостойкость
- ✓ Содержит на колеруванье микросфера
- ✓ Высокая паропроницаемость
- ✓ Прекрасно структурируется

15  
л

1 до 10  
л

TICIANA®  
DELUXE

## CEMENTO

- ◎ Содержит не колеруемые микросферы
- ◎ Высокая пластичность в сочетании с износостойкостью
- ◎ Отлично структурируется для создания разнообразных рельефов
- ◎ Не требует идеальной подготовки, скрывая незначительные дефекты стен
- ◎ Вкрапления светлых частиц создают дополнительный декоративный эффект
- ◎ Обладает высокой паропроницаемостью




## Характеристики

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	0,005-0,2 мм
Расход при рекомендованной толщине слоя	толщине слоя 0,6-1,2 л/м <sup>2</sup>
Рекомендованная толщина слоя	1-1,25 мм
Время высыхания	Сухая на ощупь – 2 часа, полное высыхание – 48 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°С
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до 30°С. Возможно хранение и транспортировка до -25°С, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

## Совет мастера

Для получения на поверхности легких тональных переходов, свойственных штукатуркам на основе цемента, достаточно зашлифовать отдельные участки высохшей стены, с нанесенной Cemento, при помощи плоскошлифовальной машины. При этом тонкий верхний слой удаляется, обнажая не колеруемые частицы, входящие в состав покрытия. Пыль от шлифовки удаляется кистью. Чтобы окончательно устранить «меление», поверхность достаточно обработать грунтом глубокого проникновения Primer от Ticiana Deluxe или разбавленным до 100% лаком лессирующим Luminor.



Возможна колорировка

## Инструменты нанесения



Шпатель



Валик



Кельма